



## **Werkwijze: Branton E Loogbeits**

Het product grondig oproeren of -schudden, zodat een gladde vloeistof verkregen wordt

Overvloedig aanbrengen met pistool, rol of kwast en egaal afstrijken in de richting van de nerf met drooggedepte beitsborstel/spalter. Na droging overnacht wordt Branton E uitgebleekt.

Branton E Loogbeits kan verdund worden met BWC verdunning om transparanter effecten te bekomen. BWC verdunning wordt ook gebruikt in "droogspuittechnieken".

Spuittoepassing:

Viscositeit (afhankelijk van de kleur) tussen 18 en 26 sec. (DIN 4 mm cup).

Spuitopening 1,6 tot 2,2, druk bovenbekerpistool airmix 2 tot 3 bar.

Droogtijd overnacht bij minimum 15°C.

Door aanwezigheid van koper of messing onderdelen in de leiding treedt vlokvorming op. Branton E tast aluminium aan.

Uitsluitende inox/RVS onderdelen gebruiken (koppelingen, dichtingen...).

Niet in volle zon stockeren.

Branton E Loogbeits kan na bleking afgewerkt worden met olie, vernis/lak of boenwas volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Gelieve eerst een test uit te voeren, daar het type van afwerking verschillen in kleurbeeld kan veroorzaken.

Bij twijfel, aarzel niet ons te contacteren.